

Technisches Datenblatt Fertigparkett Schiffsboden 2.5

Produktdaten

	Schiffsboden	
Ursprung	Deutschland	
Format in mm (L * B * D)	2390 x 200 x 11	
Nutzschicht	≥ 2,5 mm	
Verpackung	8 Paneele	
Paket	3,824 m ² , 20 kg	
Garantie	15 Jahre für den Wohnbereich gem. Garantiebestimmung	
Verriegelung	ClickTec	
Hinweise	Technische Änderungen vorbehalten, Reinigung und Pflege siehe Anleitung	

Produktaufbau

Nutzschicht	Laubholz	
Mittellage	Fichte Träger	
Gegenzug	Fichte Furnier	

Produkteigenschaften

	Prüfnorm	
Wärmedurchlasswiderstand	DIN EN 4108-4	0,078 m ² K/W
Wärmeleitfähigkeit	EN 12664	≥ 0,091 W/(m*K)
Biologische Dauerhaftigkeit		Klasse 1
PCP-Gehalt		< 5 ppm
Formaldehyd	EN 717 - 2	E1
Brandverhalten	EN 13501-1	Dfl-s1
Stuhlrollenbeanspruchung	DIN EN 13329	Keine Veränderung beim Einsatz von Softrollen
Sortiervorgaben	EN 13489	Anforderungen werden durch Werksortierung erfüllt
Verlegeart	EN 13489	schwimmend, vollflächig verklebt
Fussbodenheizung		Nur für den Einsatz auf warmwassergeführte Fußbodenheizungen. Die Oberflächentemperatur darf 29 °C nicht überschreiten
Renovierung		Mindestens 1 x abschleifbar bei normalem Verschleiß
Entsorgung		Private Entsorgung mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich





Toleranzen nach EN 13489

Zulässige Breitenabweichung	± 0,2 mm
Zulässige Abweichung der Rechtwinkeligkeit	≤ 0,2 %
Längskrümmung (entlang des Elementes)	≤ 0,1 %
Querkrümmung (über das Element)	≤ 0,2 %
Überzahn (zwischen den Elementen)	≤ 0,2 mm
Holzfeuchte zum Zeitpunkt der Erstausslieferung	5-9%

Oberflächeneigenschaften

	Prüfnorm	Lack	Naturoel	Naturoel gebürstet
Rutschhemmung	EN 15676	USRV 70	USRV 57	USRV 94
Flächenunempfindlichkeit	DIN 68861 - 1	1B	1C	1C
Kratzbeanspruchung	Hamberger Hobel	≥ 20 N	n.n	n.n

Produktkennzeichnungen

			
---	---	---	---