

LIGNUCOLOR23 KSP 11 hf A4**Variant**

<u>Verwendung:</u>	Aussen
<u>Dimensionen:</u>	26 x 145 mm
<u>Deckbreite:</u>	125 mm
<u>Länge:</u>	Länge auf Anfrage
<u>Qualität:</u>	A4 nach DIN EN 14519 A-Sort.
<u>Holzart:</u>	nord. Fichte, PEFC PCAB,EU (N) nach DIN EN 13556
<u>Zertifizierung:</u>	Produktketten Zertifizierung: SCS-PEFC/COC-000566; Prozentsatzmethode
<u>Holzfeuchtigkeit:</u>	14 %
<u>Rohdichte:</u>	460 kg/m ³
<u>Wasserdampfdurchlässigkeit:</u>	$\mu = 65$
<u>Wärmeleitfähigkeit:</u>	$\lambda = 0,12 \text{ W} / (\text{m} \times \text{K})$
<u>Optik:</u>	LIGNUCOLOR23 Holzfarbe deckend feingesägt 23= 2xFarbauftrag + Filtergrund + Bläueschutz
<u>Farbtöne:</u>	Werksseitige Oberflächenbehandlung. Alle Standard Farbtöne lt. aktuellem Prospekt. Sonderfarben ab 100 qm möglich.
<u>Endprofilierung:</u>	Endprofilierung HNF
<u>Gebrauchsklasse:</u>	Kl. III nach DIN EN 335:2013-06
<u>Dauerhaftigkeit:</u>	Kl. 4 nach DIN EN 350-2
<u>Verlegung nach:</u>	Siehe Montageanleitung MOCOPINUS für Fassade LIGNUCOLOR23 KSP 11 hf A4
<u>DOP N°:</u>	AFINFD00

2616523 / 08.07.16

Nur die in diesem Dokument als solche erkennbaren Produkte sind FSC®-zertifiziert.