

**LIGNUCOLOR23 KSP 11 hf A4****Variant**

<b><u>Verwendung:</u></b>	Aussen
<b><u>Dimensionen:</u></b>	26 x 145 mm
<b><u>Deckbreite:</u></b>	125 mm
<b><u>Länge:</u></b>	Länge auf Anfrage
<b><u>Qualität:</u></b>	A4 nach DIN EN 14519 A-Sort.
<b><u>Holzart:</u></b>	nord. Fichte, PEFC PCAB,EU (N) nach DIN EN 13556
<b><u>Zertifizierung:</u></b>	Produktketten Zertifizierung: SCS-PEFC/COC-000566; Prozentsatzmethode
<b><u>Holzfeuchtigkeit:</u></b>	14 %
<b><u>Rohdichte:</u></b>	460 kg/m <sup>3</sup>
<b><u>Wasserdampfdurchlässigkeit:</u></b>	$\mu = 65$
<b><u>Wärmeleitfähigkeit:</u></b>	$\lambda = 0,12 \text{ W} / (\text{m} \times \text{K})$
<b><u>Optik:</u></b>	LIGNUCOLOR23 Holzfarbe deckend feingesägt 23= 2xFarbauftrag + Filtergrund + Bläueschutz
<b><u>Farbtöne:</u></b>	Werksseitige Oberflächenbehandlung. Alle Standard Farbtöne lt. aktuellem Prospekt. Sonderfarben ab 100 qm möglich.
<b><u>Endprofilierung:</u></b>	Endprofilierung HNF
<b><u>Gebrauchsklasse:</u></b>	Kl. III nach DIN EN 335:2013-06
<b><u>Dauerhaftigkeit:</u></b>	Kl. 4 nach DIN EN 350-2
<b><u>Verlegung nach:</u></b>	Siehe Montageanleitung MOCOPINUS für Fassade LIGNUCOLOR23 KSP 11 hf A4
<b><u>DOP N°:</u></b>	AFINFD00