

# Exotic Collection

## TECHNISCHES DATENBLATT

### Ursprungsland

China

### Verbindung

Drop-Down

### Fertigparkett

Exotic Collection

### Aufbau

3-Schicht Fertigparkett, Holzfeuchte 8 % (+/- 1 %), 4-seitig gefast, Nuttschicht ca. 3 und 4 mm (10 % Toleranz), Mittellage 9 mm und Gegenzug 2 mm aus Pappel, maximal 25% Kurzlänge pro Paket.

### Spezifikation

Walnuss Landhausdielen 1-Stab

### Verpackung

Neutrale Verpackung, stirnseitig ein entsprechender Aufkleber mit Holzart und Sortierung. Verlegeanleitung und Pflegeanleitung sind in jedem zweiten Paket enthalten.

### Sortierung

Mix-Sortierung Royal

### Abmessungen

14 x 148 x 1.860 mm

15 x 189 x 1.860 mm

### Wärmeleitfähigkeit

0,13 W/mK

### Oberfläche

Öl-beschichtet mit Naturöl oxidativ

### Wärmedurchlasswert

0,12 m<sup>2</sup> K/W

### Verpackungseinheiten

14 x 148 x 1.860 mm

8 Stück

48 Pakete

12 Paletten

24 Paletten

= 1 Paket

= 1 Palette

= 20' Container

= 40' Container

= 2,202 m<sup>2</sup>

= 105,706 m<sup>2</sup>

= 1.268,467 m<sup>2</sup>

= 2.536,934 m<sup>2</sup>

### Verpackungseinheiten

15 x 189 x 1.860 mm

8 Stück

40 Pakete

12 Paletten

24 Paletten

= 1 Paket

= 1 Palette

= 20' Container


= 40' Container

= 2,812 m<sup>2</sup>

= 112,493 m<sup>2</sup>

= 1.349,914 m<sup>2</sup>

= 2.699,827 m<sup>2</sup>



**DROP DOWN**



F.W. Barth & Co. GmbH,  
DE-41352 Korschenbroich  
13  
EN 14342 : 2005 + A1 : 2008  
ready-made 3-layer wood parquet

Density and Thickness 550 kg/m<sup>3</sup> ; 14 - 15 mm  
Reaction to fire D<sub>in</sub>s1  
Release of formaldehyde E1  
Thermal conductivity 0,14 W/mK  
Biological durability Class 1

# FERTIGPARKETT

GUTER AUFTRITT